

TEXTIL GLOSSAR

Die Wissensplattform für die Textilbranche

Bleichen

Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021.

Durch den Einsatz von Wasserstoffperoxid wird der Faser die Eigenfärbung entzogen und sie wird von Verunreinigungen befreit. Es werden keine Chlorbleichmittel mehr zum Bleichen von **Baumwolle** verwendet, da die Mikroorganismen in der biologischen Stufe von Kläranlagen geschädigt werden und somit toxisch auf Organismen in Gewässern wirken.