Mercerisieren

Zuletzt aktualisiert am 26.01.2021.

Die Baumwolltextilien werden unter Zugspannung mit Natronlauge behandelt. Daraus entsteht ein runder Faserquerschnitt, welcher eine Verbesserung der Reißfestigkeit, der Formstabilität, des Glanzes und der Farbstoffaufnahme bewirkt.